

Základní nátěr Fonterra Reno

Návod k použití



pro systémové desky Fonterra Reno / Reno XL

Model
1235.23

Rok výroby:
od 01/2009

cs_CZ

viega

Obsah

1	O tomto návodu k použití	4
1.1	Cílové skupiny	4
1.2	Současné platné podklady	4
1.3	Označení upozornění	4
2	Informace o výrobku	6
2.1	Bezpečnostní pokyny	6
2.2	Použití v souladu se stanovením výrobce	6
2.3	Vlastnosti a účinek	6
2.4	Technické údaje	7
2.5	Všeobecné pokyny	7
3	Manipulace	8
3.1	Přeprava a skladování	8
3.2	Zpracování	8
3.3	Likvidace	8

1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na viega.com/legal.

1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny následujícím skupinám osob:

- odborníkům na sanitu a topení, resp. vyškolenému odbornému personálu

Nepřípustná je montáž, instalace a případná údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Použití výrobků Viega se musí provádět při dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

1.2 Současně platné podklady

- bezpečnostní datový list k základnímu nátěru Fonterra Reno /Reno XL podle 1907/2006/ES
- barevná tabulka pro základní nátěr Fonterra Reno / Reno XL

Bezpečnostní datový list naleznete na www.viega.de v online katalogu u příslušného výrobku.

1.3 Označení upozornění

Výstražné a informační texty jsou odsazeny od ostatního textu a jsou speciálně označeny příslušnými piktogramy.



NEBEZPEČÍ!

Tento symbol varuje před možnými, život ohrožujícími zraněními.



VAROVÁNÍ!

Tento symbol varuje před možnými vážnými zraněními.



UPOZORNĚNÍ!

Tento symbol varuje před možnými zraněními.



OZNÁMENÍ!

Tento symbol varuje před možnými věcnými škodami.



Dodatečné informace a tipy.

2 Informace o výrobku

2.1 Bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ!

Způsobuje podráždění pokožky a vážné poškození očí
Zabraňte zasažení očí a kůže.

- při kontaktu s očima je několik minut důkladně vyplachujte vodou.
- pokud možno odstraňte případné kontaktní čočky.
- v případě potřeby konzultujte s lékařem.



NEBEZPEČÍ!

Ohrožení zdraví!

Zabraňte dětem v přístupu k tomuto přípravku.



OZNÁMENÍ!

Dodržujte běžná bezpečnostní pravidla pro zacházení s chemikáliemi.

- při přelévání základního nátěru noste ochranné brýle.
- chraňte se pracovním oděvem a rukavicemi.
- používejte ochranné brýle a obličejový štít.

2.2 Použití v souladu se stanovením výrobce

Základní nátěr Fonterra Reno / Reno XL je koncentrát ředitelný vodou k provedení přípravného ošetření systémových desek Fonterra Reno / Reno XL.

2.3 Vlastnosti a účinek

Vlastnosti základního nátěru Fonterra Reno /Reno XL:

- z jednoho komponentu
- vysoká přilnavost
- stejnoměrné schnutí
- odolnost proti zásadám
- červené zbarvení pro kontrolu nanášeného množství
- velmi nízké množství emisí (EC 1)

2.4 Technické údaje

Teploty zpracování	5–30 °C (vzduch)
	10–25 °C (podklad a materiál)
Čekací doba pro zalití	cca 1 h (po > 48 h se musí plocha znovu natřít základním nátěrem)
Relativní vlhkost vzduchu během schnutí	< 75 %
Hustota	cca 1 kg / l
Barevný odstín	červená
Mrazuvzdornost	ne
Spotřeba koncentráту	75 g/m ²
Směšovací poměr	1 díl koncentráту : 3 díly vody
Nanášené množství (hotová směs)	cca 300 g/m ² (viz barevná tabulka)
Čištění zařízení	vodou (také při přerušení práce)

2.5 Všeobecné pokyny

- GISCODE M-GF01 (látky základního nátěru, bezbarvé, vodou ředitelné)
- WGK 1 (slabě znečišťující vodu)
- odpadá provozní bezpečnostní předpis

3 Manipulace

3.1 Přeprava a skladování

Při přepravě a skladování dodržujte:

- při skladování chraňte před mrazem (teploty nesmí klesnout pod 10 °C)
- v zavřené originální nádobě použitelné až dvanáct měsíců od data výroby
- dodávané balení: 1l láhev (koncentrát)

3.2 Zpracování



OZNÁMENÍ!

Během zpracování zajistěte dobré větrání, jinak lze očekávat podstatně delší dobu schnutí.

- Před nanesením základního nátěru Fonterra Reno- / Fonterra Reno XL odstraňte z hotové plochy zbytky po zpracování, prach a etikety. Jemný prach, který se usadil v drážkách po řezání a frézování, se může odstranit např. vysavačem.
- Odhadněte množství potřebné na danou plochu. Informace o mísicím poměru a nanášeném množství viz [↗ Tabulka na straně 7](#).
- Před otevřením láhev protřepejte. Poté koncentrát naplňte do vhodné nádoby a promíchejte s vodou v poměru 1 : 3. K promíchání lze použít vrtačku s míchacím nástavcem.

Jestliže při zpracování dochází k delším přestávkám, směs znovu promíchejte.

- Směs nanášejte na plochu jemným, kuželovitým paprskem pomocí běžně prodejného tlakového stříkacího přístroje.

OZNÁMENÍ! Při nanášení základního nátěru se bezpodmínečně vyhněte vytváření kaluží.

3.3 Likvidace

Výrobek a obaly roztřídte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujte podle platných národních zákonů.