

Fonterra Reno temeljni premaz

Upute za upotrebu



za Fonterra Reno / Reno XL sistemske ploče

Model
1235.23

Godina proizvodnje:
od 01/2009.

hr_HR

viega

Kazalo

1	O ovim uputama za upotrebu	4
1.1	Ciljane skupine	4
1.2	Prateća dokumentacija	4
1.3	Označavanje uputa	4
2	Informacije o proizvodu	6
2.1	Sigurnosne upute	6
2.2	Namjenska upotreba	6
2.3	Svojstva i način djelovanja	6
2.4	Tehnički podaci	7
2.5	Opće napomene	7
3	Rukovanje	8
3.1	Transport i skladištenje	8
3.2	Ugradnja	8
3.3	Odlaganje u otpad	8

1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na Internet stranici u dijelu viega.com/legal.

1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju, ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće upute o rukovanju.

Viega proizvodi se moraju primjenjivati uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu.

1.2 Prateća dokumentacija

- Sigurnosno-tehnički list Fonterra temeljnog premaza Reno / Reno XL prema 1907/2006/EZ
- Paleta boja za Fonterra Reno / Reno XL temeljni premaz

Ovaj sigurnosno-tehnički list možete pronaći na stranici www.viega.de u online katalogu za ovaj proizvod.

1.3 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



OPASNOST!

Ovaj simbol upozorava na moguće ozljede opasne po život.



UPOZORENJE!

Ovaj simbol upozorava na moguće teške ozljede.



OPREZ!

Ovaj simbol upozorava na moguće ozljede.



UPUTA!

Ovaj simbol upozorava na moguću materijalnu štetu.



Upute Vam pružaju dodatne savjete.

2 Informacije o proizvodu

2.1 Sigurnosne upute

**OPASNOST!**

Nadražuje kožu i uzrokuje teške ozljede oka

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

- U slučaju kontakta s očima, nekoliko minuta temeljito ispirati s dosta vode.
- Ako je to moguće, izvaditi kontaktne leće.
- Prema potrebi se posavjetujte s liječnikom.

**OPASNOST!**

Opasnost po zdravlje!

Čuvati izvan dohvata djece.

**UPUTA!**

Pri radu s kemikalijama imajte na umu uobičajene preventivne mjere.

- Uvijek nosite zaštitne naočale prilikom pretakanja temeljnog premaza.
- Zaštitite se radnom odjećom i rukavicama.
- Nosite zaštitu za oči i lice.

2.2 Namjenska upotreba

Temeljni premaz Fonterra Reno / Reno XL je koncentrat koji se može razvodniti za pripremu obradu Fonterra Reno / Reno XL sistemskih ploča.

2.3 Svojstva i način djelovanja

Fonterra Reno / Reno XL temeljni premaz ima sljedeća svojstva:

- jednokomponentni
- visoka sposobnost adhezije
- ravnomjerno sušenje
- otporan na alkalije

- crvena boja za kontrolu količine nanošenja
- ispušta veoma malu količinu štetnih tvari (EC 1)

2.4 Tehnički podaci

Temperature ugradnje	5–30 °C (zrak)
	10–25 °C (podloga i materijal)
Vrijeme čekanja do zalijevanja	Oko 1 h (nakon > 48 h treba površinu iznova premazati temeljnim premazom)
Relativna vlažnost zraka tijekom sušenja	< 75 %
Gustoća	oko 1 kg/l
Ton boje	crvena
Otpornost na mraz	ne
Potrošnja koncentrata	75 g/m ²
Omjer miješanja	1 dio koncentrata : 3 dijela vode
Količina nanošenja (gotova mješavina)	oko 300 g/m ² (pogledajte paletu boja)
Čišćenje uređaja	Vodom (i pri prekidima u radu)

2.5 Opće napomene

- GISCODE M-GF01 (sastav temeljnog premaza, bezbojan, topljiv u vodi)
- WGK 1 (slabo štetno za vodu)
- njemačka Uredba o sigurnoj uporabi radne opreme nije relevantna

3 Rukovanje

3.1 Transport i skladištenje

Pri transportu i skladištenju imajte u vidu sljedeće:

- Skladištite na mjestu zaštićenom od mraza (ne ispod 10 °C)
- U zatvorenoj originalnoj ambalaži može se čuvati do dvanaest mjeseci od dana proizvodnje
- Oblik isporuke: Boca od 1l (koncentrat)

3.2 Ugradnja



UPUTA!

Pobrinite se da tijekom ugradnje prozračivanje bude dobro, jer u suprotnom možete očekivati da sušenje traje dosta duže.

- Prije nego što nanese Fonterra Reno / Fonterra Reno XL temeljni premaz s gotove položene površine uklonite ostatke nastale prilikom ugradnje, prašinu i naljepnice. Finu prašinu koja se nakupila u utorima nakon rezanja i glodanja možete ukloniti recimo usisivačem.
- Procijenite količinu potrebnu za zadanu površinu. Za informacije o omjeru mješavine i količini za nanošenje pogledajte [Tablica na stranici 7](#).
- Prije otvaranja dobro protresite bocu. Zatim ulijte koncentrat u prikladnu posudu pa pomiješajte s vodom u omjeru 1:3. U tu se svrhu može koristiti bušilica s nastavkom za miješanje.
Ponovo promiješajte u slučaju duljih pauza pri ugradnji.
- Pomoću standardnog raspršivača pod tlakom nanosite mješavinu na površinu preciznim konusnim mlazom.

UPUTA! Obvezno se potrudite da dok nanosite temeljni premaz nema lokvi.

3.3 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.