

Istruzioni per l'uso

Additivo per massetto Temporex



per sistema radiante Fonterra, massetto cementizio radiante,
presa rapida, miglioramento della qualità del massetto

Modello
1455

Anno di produzione (da)
01/2007

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
	1.1 Destinatari	3
	1.2 Documentazione di accompagnamento	3
	1.3 Identificazione delle note	3
2	Informazioni sul prodotto	5
	2.1 Norme e regolamenti	5
	2.2 Avvertenze di sicurezza	6
	2.3 Impiego previsto	6
	2.4 Caratteristiche e modalità di funzionamento	6
	2.5 Dati tecnici	7
3	Utilizzo	8
	3.1 Trasporto e stoccaggio	8
	3.2 Formule di riferimento	8
	3.3 Smaltimento	9

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e a personale specializzato e qualificato
- Imprese specializzate nella posa di massetti

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'utilizzo dei prodotti Viega deve essere eseguito nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Documentazione di accompagnamento

- Scheda tecnica di sicurezza additivo per massetto Temporex secondo 1907/2006/CE

La scheda tecnica di sicurezza è riportata alla voce corrispondente di questo prodotto, nel catalogo online.

1.3 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Questo simbolo avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo avverte del possibile rischio di lesioni gravi.

**ATTENZIONE!**

Questo simbolo avverte del possibile rischio di lesioni.

**AVVISO!**

Questo simbolo avverte del possibile rischio di danni materiali.



Le note forniscono altri consigli utili.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Norme e regolamenti

Le norme e i regolamenti seguenti si applicano in Germania ed Europa. I riferimenti alle specifiche norme nazionali possono essere trovati sul sito web del proprio paese all'indirizzo viega.it/normative.

Regolamenti relativi al paragrafo: Impiego previsto

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Massetti radianti in cemento e solfato di calcio	DIN EN 13813
Massetti per l'edilizia	DIN 18560
Installazione di riscaldamenti a pavimento	DIN EN 1264-4

Regolamenti relativi al paragrafo: Formule di riferimento

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Cemento / composizione del cemento	EN 197-1
Aggregato	DIN EN 206-1 DIN 1045

Regolamenti relativi al paragrafo: Smaltimento

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento
Smaltimento come rifiuti di costruzione	Abfallschlüssel TA-Abfall: 31 309

2.2 Avvertenze di sicurezza



PERICOLO!
Provoca irritazioni cutanee e gravi lesioni oculari

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

- In caso di contatto con gli occhi sciacquarli a fondo per diversi minuti con acqua.
- Togliere se possibile le lenti a contatto.
- Se necessario consultare un medico.



PERICOLO!
Pericolo per la salute!

Tenere fuori dalla portata dei bambini.



AVVISO!

Osservare le misure preventive comuni per l'uso di sostanze chimiche.

- Proteggersi con indumenti di lavoro e guanti.
- Portare una protezione per gli occhi e il viso.

2.3 Impiego previsto

Additivo per massetto per la realizzazione di massetti cementizi per l'impiego in sistemi di riscaldamento a pavimento, vedi anche ☞ «Regolamenti relativi al paragrafo: Impiego previsto» a pag. 5. Migliora la qualità del massetto e consente una presa più veloce.

Componente del sistema per malta CE CT - C25 - F \geq 4.

Le resistenze del massetto dipendono principalmente dal fatto che la composizione della malta sia corretta, la posa sia stata eseguita in modo professionale e corretto e che sia stato eseguito un post-trattamento accurato.

2.4 Caratteristiche e modalità di funzionamento

Grazie all'additivo per massetto Temporex sarà necessario aggiungere meno acqua e contemporaneamente la malta fresca diventa più fluida. La riduzione della percentuale di acqua nella malta fresca, oltre a un'asciugatura più veloce, fa anche aumentare la resistenza alla tenso-flessione e alla compressione.

Gli additivi per massetto vengono impiegati con lo scopo di influire favorevolmente sulla plastificazione, sulla pompabilità e sul comportamento di presa, di indurimento e di asciugatura. Non avviano a una composizione non adatta o errata di una malta per massetti.

Il tempo di asciugatura dipende principalmente dallo spessore del massetto, dalla quantità dell'acqua da aggiungere e dalle condizioni climatiche. Se viene usato un additivo per massetto Temporex, al massetto non deve essere aggiunto altro additivo.



AVVISO!

Prima di iniziare i lavori di rivestimento, l'umidità residua del massetto radiante deve essere controllata (misurazione CM) dagli artigiani preposti (di norma pavimentisti).

2.5 Dati tecnici

Resa	300 g/m ² con spessore di copertura tubo di 45 mm e fino a 2 kN/m ²
Tempo di maturazione	10 giorni
Calpestabile dopo	2 giorni

3 Utilizzo

3.1 Trasporto e stoccaggio

Per il trasporto e lo stoccaggio osservare quanto segue:

- Immagazzinare in ambienti non esposti a gelo e ai raggi diretti del sole.
- Stoccaggio possibile in una tanica chiusa per 12 mesi a partire dalla data di produzione.
- Prima dell'uso mescolare o agitare.
- Forma di consegna: tanica di plastica di 10 kg

3.2 Formule di riferimento



AVVISO!

Per tutti i lavori connessi a materiali cementizi, consigliamo di proteggere le mani (con crema per le mani protettiva grassa o con guanti protettivi) secondo quanto disposto dalla normativa per la tutela della salute / dei lavoratori.

Materiali di partenza

Cemento *	CEM I 32,5 R
Aggregato *	0/8 mm, curva granulometrica A/B
Acqua	Acqua di rubinetto
Additivo per massetto	Additivo per massetto Temporex
Dosaggio	2–3% del peso del cemento
Rapporto di miscelazione	Legante : inerte = circa 1:5–1:6 (quantità proporzionale) (50 kg di cemento : circa 275 kg di inerte) Contenuto di cemento: circa 280–300 kg/m ³ Aggregato: circa 1680–1700 kg/m ³

* In base alle direttive vigenti, vedi  «Regolamenti relativi al paragrafo: Formule di riferimento» a pag. 5

Sequenza di dosaggio (in ordine di aggiunta per miscelatore da 200 l)

Aggregato 0/8	1/3
Cemento CEM I 32,5 R	50 kg
Additivo per massetto Temporex	1-1,25 l
Acqua di impasto	circa 10 l
Aggregato 0/8	circa 2/3
Acqua di impasto (a seconda dell'umidità intrinseca dell'inerte)	5-10 l
Consistenza della malta	plastica

3.3 Smaltimento

Separare il prodotto e l'imballaggio nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.

Mischiare i resti a cemento e dopo l'indurimento smaltirli come rifiuti di costruzione secondo i regolamenti vigenti  «Regolamenti relativi al paragrafo: Smaltimento» a pag. 5. Dopo la pulizia, la confezione può essere riutilizzata o i materiali possono essere riciclati.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 2022-08 • VPN170561

